

PRIMERS

Cllalo PolyPrime

Imprimante de poliuretano aromático (polyurea) de un solo componente, aplicado en líquido, curado rápido. Ofrece excelente adherencia entre capas, ideal como primer intercapa de poliuretano para losas de concreto.

Gravedad específica	1.07 ± 0.1
Sólidos por peso	78% ± 2
Sólidos por volumen	76% ± 2
Viscosidad	300 ± 50 cps @ 75°F
VOC	1.65 lb/gal (197 g/L)
Tiempo libre de tacto (tack free)	1-2 horas @ 75°F, 50% HR
Tiempo de curado	2-6 horas @ 75°F
Cobertura	1 gal/300 pies²
Rango de temperatura de aplicación	Sustrato sobre 50°F, mín. 5°F sobre punto de rocío
Vida útil en lata (shelf life)	12 meses (60°F–95°F)
Color(es) disponibles	Ámbar
Garantía	Garantía limitada de conformidad de material del fabricante. Cllalo no ofrece garantía adicional sobre el producto.