

SILICONAS

Cllalo SilTop 70 LS

Membrana de silicona de un componente, curado por humedad, formulada para excelente resistencia al agua estancada y exposición UV prolongada. Alternativa de sólidos medios dentro de la línea de siliconas Cllalo.

Sólidos por volumen	69% ± 2
Cobertura	~57-67 pies²/galón (1.5-1.75 gal/100 pies²)
Tiempo de curado	Mín. 2 hrs @ 100°F/90% HR · Máx. 8-12 hrs @ 40°F/20% HR
Elongación	186% ± 10 @ 73°F
Resistencia a la tracción	551 ± 25 psi @ 73°F
Dureza (Shore A)	70
Temperatura máx. de servicio	185°F (85°C)
Resistencia a la intemperie	Sin degradación tras 8,760 hrs (ASTM G53)
VOC	< 250 g/L
Color(es) disponibles	Blanco, Gris claro, Gris oscuro, Tan
Presentación / tamaños	Paila 5 galones, tambor 50 galones
Garantía	Garantía limitada de conformidad de material del fabricante. Cllalo no ofrece garantía adicional sobre el producto.